

## COBA-Unterdeckbahn OIS 150 SK

Universell einsetzbare, diffusionsoffene Unterdeck-, Unterspann- und Schalungsbahn für belüftete Dächer mit ZVDH-Materialgarantie.



Eigenschaften	Methode	Werte / Beschreibung
<b>Beschreibung</b>		
Anwendung	–	Für vollgedämmte Steildächer mit und ohne Schalung. Entspricht dem ZVDH-Produktdatenblatt UDB/USB. Auch geeignet für Behelfsdeckungen, als Vordeckung unter Metalldeckungen, Faserzementplatten oder Schiefer und als Fassadenbahn hinter belüfteten Bekleidungen mit geschlossenen Fugen.
Material	–	Dreilagige Unterdeck- und Schalungsbahn aus reißfester, diffusionsoffener Kombination aus PP-Spinnvliesen und PU-Funktionsschicht. Mit integrierten Selbstkleberändern.
Flächengewicht	EN 1849-2	ca. 150 g/m <sup>2</sup>
Dicke	–	ca. 0,7 mm
Garantie	–	Beim ZVDH hinterlegte Garantie
Geradheit (≤ 30 mm / 10 m)	EN 1848-2	bestanden
<b>Wasserdichtheit</b>		
Wasserdichtheit vor und nach Alterung (336 h UV)	EN 1928	W1
Wasserdichtheit nach Langzeitbeanspruchung (448 d bei 5±2 m/s; 70 °C)	EAD 030218-01-0402	W1
Schlagregentest	Test TU-Berlin	Dicht
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit</b>		
Sd-Wert	EN ISO 12572	ca. 0,08 m
Diffusionswiderstand μ	–	ca. 114
Wasserdampfdurchlässigkeit	EN ISO 12572	ca. 2,17·10 <sup>-9</sup> kg/m <sup>2</sup> ·s·Pa
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Reißfestigkeit längs/quer	EN 12311-1	ca. 340 / 270 N/5 cm
Reißfestigkeit nach Alterung (336 h UV) längs/quer	EN 12311-1	ca. 340 / 270 N/5 cm
Dehnung längs/quer	EN 12311-1	ca. 80 % / 80 %
Dehnung nach Alterung längs/quer	EN 12311-1	ca. 80 % / 80 %
Weiterreißfestigkeit / Nagelausreißfestigkeit längs / quer	EN 12310-1	ca. 180 / 200 N
Maßhaltigkeit	EN 1107-2	< 1 %
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen / Kältebiegeverhalten	EN 1109	-45 °C
<b>Sonstige Eigenschaften</b>		
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Brandkennziffer	VKF	5.2
Luftdurchlässigkeit	EN 12114	< 0,1 m <sup>3</sup> /h·m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit	–	-40 bis +80 °C
Kurzzeitige maximale Temperaturbelastung (< 8 Stunden/Tag)	–	+100 °C
UV-bezogene Freibewitterungsdauer	–	12 Wochen
Behelfsdeckungsfunktion	–	4 Wochen
Abmessungen	–	1,50 x 50 m
Rollengewicht	–	ca. 11 kg
Palettierung	–	22 Rollen / Palette
CE-Konformität	EAD 030218-01-0402, EN 13859-2	Ja
Zertifizierungen	–	UDB/USB gemäß ZVDH Erhöhte Anforderung zur Alterung: bestanden (ZVDV Tabelle 1) Europäische Technische Bewertung ETA (Nutzungsdauer ≥ 25 Jahren)
Externe Prüfzeugnisse	–	2.000 h QUV

Der Inhalt dieses Datenblattes gibt den Wissenstand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wieder und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die aufgeführten Informationen entbinden nicht von eigenverantwortlichem Verhalten. Mit der Veröffentlichung dieses Datenblattes verlieren vorherige Versionen ihre Gültigkeit. Fehler (Irrtümer) und Schreibfehler vorbehalten.

